

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 11°

Конструкция и размеры

Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts
with 11° end-clearance angle.
Design and dimensions

ГОСТ
19050—80


ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1. (Исключен, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



ММ

Обозначение пластин классов допусков

U		G			l=d	r	m
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость*	цифровое	буквенно-цифровое			
—	—		03331—090300	SPGN-090300		0,2	1,889
03311—090304	SPUN-090304		03331—090304	SPGN-090304	9,525	0,4	1,808
03311—090308	SPUN-090308		03331—090308	SPGN-090308		0,8	1,644
—	—		03331—120300	SPGN-120300		0,2	2,546
03311—120304	SPUN-120304		03331—120304	SPGN-120304		0,4	2,465
03311—120308	SPUN-120308		03331—120308	SPGN-120308	12,700	0,8	2,301
03311—120312	SPUN-120312		03331—120312	SPGN-120312		1,2	2,137
03311—120408	SPUN-120408		03331—120408	SPGN-120408		0,8	2,301
03311—150408	SPUN-150408		03331—150408	SPGN-150408		0,8	2,959
03311—150412	SPUN-150412		03331—150412	SPGN-150412	15,875	1,2	2,795
03311—150416	SPUN-150416		03331—150416	SPGN-150416	4,76	1,6	2,630
—	—		03331—190400	SPGN-190400		0,2	3,831
03311—190408	SPUN-190408		03331—190408	SPGN-190408		0,8	3,616
03311—190412	SPUN-190412		03331—190412	SPGN-190412	19,050	1,2	3,452
03311—190416	SPUN-190416		—	—		1,6	3,288
03311—250616	SPUN-250616		—	—	25,400	2,0	4,608
03311—250620	SPUN-250620		—	—			4,439

* См. приложение 3.

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска U, длиной режущей кромки $l=9,5$ мм, радиусом $r=0,4$ мм:

196524 0365 090304

3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042—80.
5. Технические требования — по ГОСТ 19086—80.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

Ориентировочная масса пластин

Цифровое обозначение пластины	Ориентировочная масса пластин, г										из твердого сплава с покрытием		
	из твердого сплава марок					из безвольфрамовых твердых сплавов					ВН255	ВН315	ВН325
	ВК6	ВК6-ОМ	ВК8	ВК10-ХОМ	Т5К10	Т14К8	Т15К6						
03331—090300	3,74	3,74	3,69	3,61	3,23	2,93	2,88	1,46	3,43	3,74	3,69		
03311—090304	3,74	3,74	3,68	3,60	3,23	2,93	2,88	1,46	3,43	3,74	3,68		
03331—090304													
03311—090308	3,73	3,73	3,68	3,60	3,22	2,92	2,87	1,45	3,43	3,73	3,68		
03331—090308	6,88	6,88	6,78	6,64	3,95	5,39	5,30	2,68	6,30	6,88	6,78		
03331—120300													
03311—120304	6,87	6,87	6,78	6,23	5,94	5,39	5,29	2,68	6,30	6,87	6,78		
03331—120304													
03311—120308	6,86	6,86	6,77	6,22	5,93	5,38	5,29	2,68	6,30	6,86	6,77		
03331—120308													
03311—120312	6,83	6,83	6,75	6,21	5,92	5,36	5,27	2,66	6,27	6,83	6,75		
03331—120312													
03311—120408	10,30	10,30	10,10	9,29	8,95	8,05	7,90	3,83	9,39	10,30	10,10		
03331—120408													

Цифровое обозначение пластин	Ориентирующая масса пластин, г										из твердого сплава с покрытием		из безвольфрамовых твердых сплавов
	ВК6	ВК6-ОМ	ВК8	ВК10-ХСМ	Т5К10	Т14К8	Т15К6			ВП1255	ВП13115	ВП13325	
03311—150408 03331—150408	15,80	15,80	15,50	14,30	13,60	12,30	12,10			14,41	15,80	15,50	
03311—150412 03331—150412	15,70	15,70	15,50	14,30	13,60	12,30	12,10			14,41	15,70	15,50	
03311—150416 03331—150416	15,70	15,70	15,50	14,21	13,60	12,30	12,10			14,41	15,70	15,50	
03331—190400	23,20	23,20	22,90	20,97	20,00	18,20	17,80			21,29	23,20	22,90	
03311—190408 03331—190408	23,10	23,10	22,80	20,97	20,00	18,10	17,10			21,20	23,10	22,80	
03311—190412 03331—190412	23,10	23,10	22,80	20,97	20,00	18,10	17,80			21,20	23,10	22,80	
03311—190416 03331—190416	23,10	23,10	22,80	20,97	20,00	18,10	17,80			21,20	23,10	22,80	
03311—250616	54,80	54,80	54,10	49,78	47,40	43,00	42,20			50,31	54,80	54,10	
03311—250620	54,80	54,80	54,00	49,68	47,30	42,90	42,20			50,22	54,80	54,00	

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительно применение	Применение по специальному заказу
03331—090300	—	—	№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10
03311—090304	№ 7	№ 2, № 1, № 6, № 9	№ 3, № 4, № 5, № 8, № 10, № 11
03331—090304	№ 3, № 6, № 7, № 9, № 11	№ 2, № 1, № 5	№ 4, № 8, № 10
03311—090308	№ 3, № 7, № 9, № 11	№ 2, № 1, № 6	№ 4, № 5, № 8, № 10
03331—090308	№ 3, № 6, № 11	№ 2, № 1, № 7, № 9	№ 4, № 5, № 8, № 10
03331—120300	№ 3, № 6, № 7	№ 2, № 1	№ 4, № 5, № 9, № 10, № 11
03311—120304	№ 3, № 6, № 7, № 11, № 9	№ 2, № 1	№ 4, № 5, № 8, № 10
03331—120304	№ 7, № 9	№ 2, № 1, № 6, № 11	№ 3, № 4, № 5, № 8, № 10
03311—120308	№ 3, № 5, № 7, № 9, № 11	№ 1, № 2	№ 4, № 6, № 8, № 10
03331—120308	№ 3, № 6, № 7, № 9, № 11	№ 1, № 2, № 5	№ 4, № 8, № 10
03311—120312	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11	№ 1, № 2	№ 6, № 8
03331—120312	№ 3, № 9, № 11	№ 1, № 2, № 6, № 7	№ 4, № 5, № 8, № 10
03311—120408	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11	№ 1, № 2	№ 6, № 8
03331—120408	—	№ 1, № 2, № 6, № 7	№ 3, № 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11
03311—150408	—	—	№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
03331—150408	№ 4	—	№ 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
03331—150412	№ 6		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
03311—150412	№ 5		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
03311—150416 03331—150416	—		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
03331—190400	№ 5		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
03311—190408 03331—190408	—		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
03311—190412	№ 3, № 5, № 10, № 11		№ 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 9
03331—190412	№ 4, № 5, № 6, № 7		№ 1, № 2, № 3, № 10, № 11, № 9
03311—190416 03331—190416	—		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
03311—250616	№ 5		№ 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
03311—250620	—	№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11	

№ 1 — ВК10-ХОМ; № 2 — ВК6-ОМ; № 3 — ВК6; № 4 — ВК8; № 5 — Т5К10; № 6 — Т14К8; № 7 — Т15К6; № 8 — ВНТ16, ТН20; № 9 — ВП3115; № 10 — ВП3325; № 11 — ВП1255

Применение пластин

d	Задний угол α_n	Пластины классов допусков U, G				
		Без стружколомающих канавок (N)				
		Обозначение	Радиус при вершине r_ϵ			
0,4	0,8		1,2	1,6		
9,525	11°	SPUN 0903	+	+	++	++
		SPGN 0903	+++	+++	++	++
12,7		SPUN 1203	+	+	+	++
		SPGN 1203	+++	+	+	++
15,875		SPUN 1505	++	+++	+++	+++
		SPGN 1504	++	+++	+++	+++
19,05		SPUN 1904	++	+++	+++	+
		SPGN 1904	++	+++	+++	

Примечание. + — пластины основного применения, стандартизованные.
 ++ — пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
 +++ — пластины, не рекомендуемые для применения.

Приложения 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Н. А. Кудря, канд. техн. наук; А. И. Скрипник, канд. техн. наук; О. С. Мальцев, канд. техн. наук; Н. А. Скапа; М. П. Борисова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2907.

3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 883—85 «Пластины сменные твердосплавные (карбидные) с радиусами при вершине без крепежного отверстия. Размеры» в части пластин SPUN; SPGN

4. Срок проверки — 2000 г., периодичность проверки — 10 лет

5. ВЗАМЕН ГОСТ 19050—73

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19042—80	4
ГОСТ 19086—80	5

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3616

8. Переиздание (апрель 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., апреле 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС № 2—85, 8—87, 4—91)